



PROEPOXY PR 602

**Çift Bileşenli Epoksi Esaslı
Solventsiz Dolgulu Astar**

ÜRÜN TANIMI:

Epoksi esaslı, solvent içermeyen, düşük viskoziteli, dolgulu yüksek dayanımlı iki bileşenli astar malzemesidir.

ÖZELLİKLER:

Solvent içermez.
Betondaki kılcal çatlakları emprenye olarak doldurarak geçirimsiz yüzey oluşturur.
Hızlı kürlenir, uygulama kolaylığı sağlar.
Parlak film oluşturur.
Aderansı kuvvetlidir. Darbelere karşı koruma sağlar.
Suya karşı dayanıklılık sağlar.
Seyreltik asit ve bazlara karşı dayanıklıdır.
Son kat olarak kullanıldığında tozumu önler.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı Solventsiz epoksi esaslı
Karışım Oranı A/B:17/8kütlece

PERFORMANS:

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Basınç Dayanımı 28 gün	≥ 30 N/mm ²	TS EN 196-1
Eğilme Dayanımı 28 gün	≥ 8 N/mm ²	TS EN 196-1
Alt Tabakaya Yapışma Mukavemeti 28 gün	≥ 1 N/mm ²	TS EN 1348
Kap Ömrü	30 dk	
Kuruma süresi	6 sa	

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

KULLANIM ALANLARI:

Tüm epoksi bazlı sistemlerden önce , astar olarak kullanılır.
PROEPOXY PAINT 2K Solventsiz Epoksi Zemin ve Duvar Boyası uygulamalarından önce aderans artırıcı olarak kullanılır.
Mekanik direnç artırıcı olarak kullanılır.
Beton, şap gibi mineral yüzeylere uygulanır.
Beton, şap gibi mineral yüzeylerde aşınma ve tozumu karşı korumak için kullanılır.
İç ve dış mekanlarda kullanılır.



PROEPOXY PR 602

**Çift Bileşenli Epoksi Esaslı
Solventsiz Dolgulu Astar**

UYGULAMA TALİMATI:

Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde çatlaklık, kırıklık varsa PROREPAIR THIN veya PROREPAIR ; deniz suyu, kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan ortamlarda uygulama yapılacak ise PROREPAIR PLUS ile en az 24 sa önceden onarılmalı Uygulama yapılacak yüzey düz, eğimsiz olmalıdır.

17 kg A bileşen öncelikle karıştırılır. Üzerine 8 kg B bileşen yavaşca ilave edilerek homojen hale gelene kadar düşük devirli mikserle karıştırılır.

Uygulama Ekipmanı:

El mikseri
Rulo & Fırça

Fırça veya rulo ile tek kat uygulanır. Çok emici yüzeylerde birinci kat uygulamasından 2-3 saat sonra ikinci kat uygulanabilir. Daha sonra yüzeye PROEPOXY 2K Solventsiz Zemin ve Duvar Boyası uygulaması güvenle yapılır.

SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız._Çok yüksek sıcaklıkta, güneş ışığına direkt olarak maruz kalan, çok rüzgarlı, yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulama zamanı don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama yapılan alan tam kürlenme sağlanana kadar trafiğe maruz kalmamalıdır. Uygulama +5 C ve +25 C arasında yapılmalı. Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.

TÜKETİM:

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak tek katta 200-400 gr/m²

AMBALAJ:

A Bileşen 17 kg teneke ambalaj
B Bileşen 8 kg teneke ambalaj

RAF ÖMRÜ:

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.



PROEPOXY PR 602

**Çift Bileşenli Epoksi Esaslı
Solventsiz Dolgulu Astar**

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK:

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük, maske ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri temasından sakınınız. Yutmayınız. Alev kaynaklarından uzak tutunuz. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate alınmalıdır.