



PROREPAIR SPEED 503

**Hızlı kuruyan yüksek mukavemetli
Tamir ve dolgu Harcı**

ÜRÜN TANIMI:

Çimento esaslı, polimer modifiyeli, yüksek mukavemetli ve performansa sahip, hızlı kuruyan ani ısı değişimlere dirençli, ince taneli pürüzsüz yüzey tamir ve dolgu harcıdır.

ÖZELLİKLER / AVANTAJLAR:

Çok hızlı kurur 30 dakika sonra üzerine işlem yapılabilir
Yüksek aderansa sahiptir.
Kolay hazırlanıp uygulanır.
Düşey yüzeylerde sarkma yapmaz.
Büzülme ve rötre çatlağı yapmaz.
5-50 mm boşluk için idealdir.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı	Çimento esaslı
Görünüm /Renk	Toz / Çimento gri

KULLANIM ALANLARI:

Zemin kaplama ve su yalıtımı işlerinden önce zemin silimi yapılırken ortaya çıkan çatlak boşluk delik vb. sorunlu alanları doldurmak için Son kat boya öncesi tamirlerde, seramik ve granit kaplama öncesi kolon kriş donatılı ve donatısız beton tamirinde,merdiven ,duvar gaz beton, tuğla gibi yüzeylerde çatlakların doldurulmasında pah yapımında kullanılır. 5-50 mm kadar boşlukların doldurulmasında kullanım için uygundur.



PROREPAIR SPEED 503

**Hızlı kuruyan yüksek mukavemetli
Tamir ve dolgu Harcı**

UYGULAMA TALİMATI:

Yüzey; kuru , sağlam ,tozdan arındırılmış olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır ince çatlaklar hilti yardımıyla genişletilmelidir.

5,5 lt su üzerine 25 kg PROREPAIR SPEED yavaşça boşaltarak topak kalmayınca kadar düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır. Hızlı kuruduğu için küçük miktarlarda lazım olduğu kadar ürün karıştırılmanız önerilir Daha mukavemetli ürün elde edilmek isteniyorsa harca PROLATEX ilavesi yapılabilir.

Uygulama Ekipmanı:

El mikseri
Spatula
Çelik Mala

Uygulama:

Harç çelik mala ile basınç uygulayarak uygulanmalıdır. Birden fazla kat uygulanacak ise katlar arası en 1 saat beklenmelidir. Yaz aylarında bu süre kısaltılabilir. İkinci kata geçilecek ise yüzey mutlaka sünger ile nemlendirilmelidir. Hazırlanan harç 20 dakika . içerisinde tüketilmeli, kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır .Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM:

1 mm kalınlık için 1,3 -1,7 kg/m²
Max 5-50 mm kalınlık uygulanabilir.
Daha yüksek kalınlık için ikinci kat uygulanması önerilir.

AMBALAJ:

25 kg'lık kraft torbada,
(palette 64 adet, 1600 kg)



PROREPAIR SPEED 503

**Hızlı kuruyan yüksek mukavemetli
Tamir ve dolgu Harcı**

RAF ÖMRÜ:

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK:

Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, maske kullanınız. Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.

DEKOSTAR yalıtım inşaat San. ve Tic. Ltd. Şti
Karahıdır yolu üzeri . No:78 Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 373 01 83 www.barskimya.com info@barskimya.com