



# PROFLOOR X SHINE 824

**HİBRİT REÇİNE ESASLI  
SOLVENTLİ PARLAK GENEL BOYA**

## **ÜRÜN TANIMI:**

Standart kullanım koşullarına ve kimyasallara dayanıklı, farklı bir dizi reçinelerden oluşan iki bileşenli, beton, metal, ahşap, sıva ve alçı yüzeylere uygulanabilen solventli son kat boyadır.

## **ÖZELLİKLER:**

Su geçirimsizdir.  
Kimyasallara ve bakterilere dayanıklıdır.  
Donmaya karşı dayanıklıdır.  
Uzun ömürlüdür, rengi solmaz.  
Hijyeniktir, temizlenmeye müsaittir.

## **ÜRÜN BİLGİSİ:**

Kimyasal Yapı hibrit karışım  
Renk /Görünüm gri ve istenilen renklerde İrtibata geçin.  
Karışım Oranı A/B:16/4 kütlece

## **PERFORMANS:**

(23°C, %50 Bağıl Nem)  
Karışım Yoğunluğu 1,50 ± 0,05 gr/cm<sup>3</sup>  
Kap ömrü ~60 dakika (20°C)  
Yürünebilme Süresi 1 gün Tam Dayanım 7 gün  
Sıcaklık Dayanımı (-20°C)-(+60°C)  
Alt Tabakaya Yapışma Mukavemeti 28 gün ≥ 2 N/mm TS EN 1348

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

## **KULLANIM ALANLARI:**

- İç ve dış mekânlarda, beton ve metal yüzeylerde,
- Kimyevi maddelerin kullanıldıkları alanlarda,
- Gıda fabrikalarında, laboratuvarlarda,
- Fayans, seramik, granit seramik, mozaik, cam mozaik ve porselen mozaik üzerinde (üzerindeki sıra zımparalanarak)
- Duvar, tavan ve döşemeler içinde uygundur.



# PROFLOOR X SHINE 824

**HİBRİT REÇİNE ESASLI  
SOLVENTLİ PARLAK GENEL BOYA**

## **UYGULAMA TALİMATI**

**Yüzey Kalitesi:** Uygulanacak yüzeyler sağlam, temiz, kuru ve ayrılmaya neden olabilecek tüm yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır.

**Yüzey Hazırlığı:** Yüzeyde çatlaklık, kırıklık varsa PROREPAIR veya PROMORTAR EPO tamir harçlarımız ile en az 24 saat önceden onarılmalı Zemin uygulama öncesi uygun bir astar ile astarlanmalıdır. Yüzeydeki pürüzlülükler boyaya aynen yansıtacağı için zemin düzgün ve sağlam olmalıdır.

**Karıştırma:** iki bileşenli bir üründür. B bileşeni A bileşeni içine ilave edilerek yavaş devirli matkap ile homojen bir karışım elde edene kadar karıştırılır.

## **SINIRLAMALAR**

- Karıştırma ve uygulama işlemlerini yaparken, cildinizi ve gözlerinizi etkilenmekten korumak için lastik eldiven ve iş gözlüğü kullanınız. Özellikle gözler dikkatle korunmalıdır. Gözünüze kaçtığı takdirde, yaklaşık 15 dakika bol su ile yıkayınız ve hemen bir hekime başvurunuz.
- Gıda maddelerinden ve çocuklardan uzak tutunuz.
- İkinci kat boya en az 12 en çok 36 saat içinde uygulanmalıdır.
- 7 gün sonra tam dayanıma sahip olur. Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Metal yüzeyler için de üzerinde kirlilik varsa temizlenip , pürüzlü yüzey oluşturmak için kumlanabilir.

## **Uygulama Ekipmanı:**

El mikseri  
Rulo ,Fırça ,pistole

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız.Çok yüksek sıcaklıkta, güneş ışığına direkt olarak maruz kalan, çok rüzgarlı, yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulama zamanı don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama yapılan alan tam kürlenme sağlanana kadar trafiğine maruz kalmamalıdır. Uygulama +5 C ve +25 C arasında yapılmalı. Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.



# PROFLOOR X SHINE 824

HİBRİT REÇİNE ESASLI  
SOLVENTLİ PARLAK GENEL BOYA

## **TÜKETİM:**

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 200-300 gr/m<sup>2</sup>

## **AMBALAJ:**

20 kg set

A Bileşen 16 kg teneke ambalaj

B Bileşen 4 kg teneke ambalaj

## **RAF ÖMRÜ:**

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

## **DEPOLAMA KOŞULLARI:**

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

## **GÜVENLİK:**

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük, maske ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri temasından sakınınız. Yutmayınız. Alev kaynaklarından uzak tutunuz. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

*Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.*