



PROFLOOR X 825

Hibrit Reçine Esaslı Zemin Boyası

ÜRÜN TANIMI:

Farklı Termoplastik reçinelerin karışımı ile üretilen hibrit yapıda solvent bazlı, uv dayanımlı zemin boyasıdır.

ÖZELLİKLER:

1. Tüm ral kodlarında üretilir.
2. Çok kolay uygulanır ekstra ustalık istemez.
3. İşçilik maliyeti oluşturmaz.
4. Su yalıtımına katkı sağlar su geçirmez.
5. Yüksek örtme gücüne sahiptir.
6. Kar, yağmur, güneş ve suya karşı dayanıklıdır.
7. Hızlı ve kolay uygulanır.
8. Kamyon, forklift, transpalet gibi ağır yüklere dayanıklıdır.
9. Zamanla sararma, solma yapmaz.
10. Aşınmaya karşı dirençlidir.
11. Yaya trafiğinden etkilenmez.
12. Duvar ve tavan gibi dikey ve yatay yüzeylerde kullanılabilir.
13. Yüzeyi mükemmel şekilde homojen olarak kaplar.
14. Tozumu önler.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı	Termoplastik akrilat hibrit esaslı / Solvent bazlı
Görünüm /Renk	Likit / İrtibata geçiniz
Yoğunluk	1,30 ±0,2 g / cm ³

PERFORMANS:

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Yoğunluk	1,30 ±0,2 g / cm ³
----------	-------------------------------

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.



PROFLOOR X 825

Hibrit Reçine Esaslı Zemin Boyası

KULLANIM ALANLARI:

Beton, şap ve kaldırım taşlarında,
İç ve dış uygulamalar,
Depo ve fabrikalar, akaryakıt istasyonları
Alışveriş merkezleri, süpermarketler,
Depo zeminlerde,
Turistik tesisler, bisiklet yolları, sahil şeridi, yürüme yolları, meydanlar, parklar ve bahçeler.

UYGULAMA TALİMATI:

Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, toz gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.

PROFLOOR x 825 ZEMİN BOYASI; uygulamasında, zemin yapısı çok önemlidir. Bozuk zeminler boyamadan önce PROREPAİR MMA tamir harçlarımızdan biri ile doldurulup, tamirleri yapılır. Zeminde temizlik çok önemlidir. Yağ kalıntısı olan yerler varsa selülözük tiner ile temizlenmelidir. Islak ve nemli zeminlere uygulama yapılmamalıdır. Bu durum kabarmalara sebep verebilir. Ayrıca zemin boyası kalın uygulanmamalıdır. Kalın uygulanması halinde boya hava içindeki gazı atamaz hava kabarcıkları yapabilir.

Kullanıma hazırdır. Ürün kendi içinde homojen kıvama gelinceye kadar 400 d/dk. devirli bir karıştırıcı ile homojen hale gelene kadar karıştırılmalıdır. İki kat olarak Direkt uygulanır hızlı kurur yaklaşık 1-2 saat.

Uygulama Ekipmanı:

El mikseri
Rulo veya püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir

SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Çok yüksek sıcaklıkta, güneş ışığına direkt olarak maruz kalan, çok rüzgarlı, yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulama zamanı don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulamanın ardından 24 saat yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.



PROFLOOR X 825

Hibrit Reçine Esaslı Zemin Boyası

TÜKETİM:

200-300 gr/m²

AMBALAJ:

9 kg teneke ambalaj

18 kg teneke ambalaj

RAF ÖMRÜ:

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK:

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük, maske ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.. Deri temasından sakınınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.

DEKOSTAR yalıtım inşaat San. ve Tic. Ltd. Şti
Karahıdır yolu üzeri . No:78 Gürsu /BURSA TÜRKİYE
Tel : (+90) 373 01 83 www.barskimya.com info@barskimya.com