



PROTEC 885

Koruyucu şeffaf Zemin Cilası

ÜRÜN TANIMI::

Akrilik Reçine esaslı, solventli düşük viskoziteli, mineral esaslı yüzeyde gözeneklere derinlemesine nüfuz edebilen, tozuma önleyici ,su itici ve parlaklık veren zeminde kararlılık sağlayan baskı beton sistemleri gibi beton yüzeylerin korunmasında kullanılan yeni nesil zemin cilası.

ÖZELLİKLER :

Tek bileşenli.
Sürme esaslıdır.
Kullanımı kolaydır.
Kullanıma hazır.
Tozumu önler
Su geçirmez
Aderansı yüksektir.
Silinebilir. Kir tutmaz.
Parlak film oluşturur.
Hızlı kurur.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı Reçine esaslı /solventli
Görünüm /Renk Likit / Şeffafa yakın.

KULLANIM ALANLARI:

Baskı beton gibi Çimento esaslı tüm zemin kaplamaları sonrasında uygulanır.
Ticari ve özel konutlarda çimento kaplı zeminlerde
Açık ve kapalı alanlarda fabrika, depo, parklar , otoparklar, araba tamirhaneler, tren istasyonları ve lojistik merkezlerinin zeminlerinde Gösteri salonları, restoranlar, etkinlik ve kongre merkezleri veya müzelerin zeminlerinde

UYGULAMA TALİMATI:

Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar temizlenerek yüzey sağlaştırılır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır zemin ıslak ve nemli olmamalıdır Kullanıma hazırdır .

Uygulama Ekipmanı:

El mikseri ,Rulo , pistole

PROTEC kullanıma hazırdır. Ürün orta devirli bir karıştırıcı yardımıyla 400-600 dev/dk. hızla, homojen bir karışım olana kadar karıştırılır. Rulo ve pistole ile uygulanır. İnce 2 kat önerilir. Birinci kat gözenekleri doldurarak zemini güçlendirir. İkinci kat çizilme ve aşınma direncini artırır. Zeminde homojen ,parlak bir yüzey oluşturur kalın uygulamadan kaçınılmalıdır.



PROTEC 885

Koruyucu şeffaf Zemin Cilası

SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

TÜKETİM:

İki kat 100-150 gr / m²

AMBALAJ:

5 kg teneke ambalaj

15 kg teneke ambalaj

RAF ÖMRÜ:

Direkt güneş ışığı almayan, rutubetsiz ve kuru ortamlarda kapak kapalı olarak orijinal ambalajında, +5° - 25 °C sıcaklıkta, %50 bağıl nemde üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların kapağı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır. Yüksek ısıdan ve dondan koruyunuz.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında, rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK:

Solumayınız, maske kullanınız. Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar'ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.