



PROXY PLUS 605

ENDÜSTRİYEL ASTAR BOYA

ÜRÜN TANIMI:

Alkid reçine esaslı, hava kurumalı, endüstriyel amaçlı kullanılan astar boyadır.

ÖZELLİKLER:

Çabuk Kurur Antikorozif pigmentler içeren bir astar boyadır Fırça izi ve akma yapmaz Metal yüzeylere iyi yapışır Endüstriyel son kat boya için düzgün bir yüzey oluşturur Darbelere, kısa süreli seyreltik kimyasallara dayanıklıdır.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı alkid esaslı / Solvent bazlı
Görünüm /Renk Likit / İrtibata geçiniz

PERFORMANS:

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Yoğunluk 1,30 ±0,2 g / cm³
Katı Madde (% ağırlıkça) 66 ± 2 ASTM D-1353
Kuruma Süreleri
Toz tutmama kuruması 20-30 dk
Dokunma kuruması 2-3 saat
Tam kuruma 24 saat

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.



PROXY PLUS 605

ENDÜSTRİYEL ASTAR BOYA

KULLANIM ALANLARI:

Her türlü metal profil çelik makine aksamı, tarım, ev, bahçe aletleri, traktör, römork, transformatör, oto radyatör aksamı, varil, vana, çelik dolap ve masa boyanmasında kullanılır

UYGULAMA TALİMATI:

Uygulama yapılacak yüzeyler aderansı azaltacak her türlü yağ kir vb. maddeden temizlenmelidir. Metal yüzeyler ideal yöntem olan en az Sa2 ½ derecesinde kumlanmalı 6 saat içerisinde Endüstriyel Astar veya Rapid Astar ile astarlanmalıdır. Astar kurummasını tamamladıktan sonra (2 saat sonra) son kat uygulamasına geçilir. Yüzey sıcaklığı en az 10°C olmalıdır. Çiğlenme noktası civarında ve ıslak nemli yüzeylere uygulama yapılmamalıdır

Tiner ile % 10 – 15 oranında inceltilbilir.

Uygulama Ekipmanı:

El mikseri

Rulo veya püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir

Kuruma:

20°C sıcaklıkta toz tutmama kurumasını 20-30 dakikada, dokunma kurumasını 2-3 saatte, sert kurumasını 24 saatte tamamlar.

SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Çok yüksek sıcaklıkta, güneş ışığına direkt olarak maruz kalan, çok rüzgarlı, yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulama zamanı don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulamanın ardından 24 saat yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır



**PROXY
PLUS 605**
ENDÜSTRİYEL ASTAR BOYA

TÜKETİM:

Yüzey pürüzlülüğü ve uygulama şekline göre değişken 100 gr/m2.

AMBALAJ:

5 kg teneke ambalaj

15 kg teneke ambalaj

RAF ÖMRÜ:

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 3 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK:

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük, maske ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.. Deri temasından sakınınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.