



PROAKRİLİK

1K AKRİLİK ESASLI
SON KAT BOYA

ÜRÜN TANIMI:

Akrilik reçine esaslı, tek kompenantlı, parlak son kat boyadır. Elastik özelliğe sahip, kimyasal direnci ve UV dayanımı yüksek boya türüdür. Her türlü metal aksam üzerine uygulanabilir.

ÖZELLİKLER:

Hızlı kuruma
Elastik
Metal yüzeylere iyi yapışma
Tek katta mükemmel örtücülük
UV ışıklarına ve Hava şartlarına dayanıklılık

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı Akrilik esaslı / Solvent bazlı
Görünüm /Renk Likit / İrtibata geçiniz
Yarı mat

PERFORMANS:

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Katı Madde	(% ağırlıkça) 66 ± 2	ASTM D-1353
Viskozite	(20 C, KU) 150 -200	ISO 2431
Yoğunluk	(g/ml)1.05	ASTM D-1475
Yapışma Gücü	(class) 5B	ASTM D-3359
Darbe Dayanımı	(minimum, kg.cm)70	ASTM D-6905
Kuruma Süreleri		
Toz tutmama kuruması	20 dk	
Dokunma kuruması	1 saat	
Tam kuruma	24 saat	

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.



PROAKRİLİK

1K AKRİLİK ESASLI
SON KAT BOYA

KULLANIM ALANLARI:

Her türlü metal makine aksamı, tarım, ev, bahçe aletleri, traktör, römork, transformator, oto radyatör aksamı, otomotiv yan sanayi, varil, vana, çelik dolap ve masa boyanmasında kullanılır

UYGULAMA TALİMATI:

Uygulama yapılacak yüzeyler aderansı azaltacak her türlü yağ kir vb. maddeden temizlenmelidir. Metal yüzeyler ideal yöntemlerle temizlenmeli uygun Endüstriyel Astar ile astarlanmalıdır. Astar kurummasını tamamladıktan sonra (2 saat sonra) son kat uygulamasına geçilir. Yüzey sıcaklığı en az 10°C olmalıdır. Çiğlenme noktası civarında ve ıslak nemli yüzeylere uygulama yapılmamalıdır

Tiner ile % 10 – 15 oranında inceltilir.

Uygulama Ekipmanı:

El mikseri

Rulo veya püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir

Kuruma:

20°C sıcaklıkta toz tutmama kurumasını 20 dakikada, dokunma kurumasını 1 saatte, sert kurumasını 24 saatte tamamlar.

SINIRLAMALAR:

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Çok yüksek sıcaklıkta, güneş ışığına direkt olarak maruz kalan, çok rüzgarlı, yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulama zamanı don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulamanın ardından 24 saat yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır



PROAKRİLİK

1K AKRİLİK ESASLI SON KAT BOYA

TÜKETİM:

Yüze ve uygulama şekline göre değişken 120 gr/m².

AMBALAJ:

5 kg teneke ambalaj

15 kg teneke ambalaj

RAF ÖMRÜ:

Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 3 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK:

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük, maske ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.. Deri temasından sakınınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.